

Denominazione	Si	Fe	Mn	Mg	Cu	Zn	Cr
1050A	0,25	0,4	0,05	0,05	0,05	0,07	-
1070A	0,2	0,25	0,03	0,03	0,03	0,07	-
1080A	0,15	0,15	0,02	0,02	0,03	0,06	-
1100	0,95Si+Fe	-	0,05	-	0,05-0,20	0,1	-
1200	1,0Si+Fe	-	0,05	-	0,05	0,1	-
1250	0,2	0,4	0,01	0,01	0,1	0,05	0,01
1350	0,1	0,4	0,01	-	0,05	0,05	0,01