

Denominazione	Si	Fe	Mn	Mg	Cu	Zn	Cr
6101	0,30-0,70	0,5	0,03	0,35-0,80	0,1	0,1	0,03
6005A	0,50-0,90	0,35	0,5	0,40-0,70	0,3	0,2	0,3
6105	0,6-1,0	0,35	0,1	0,45-0,80	0,1	0,1	0,1
6060	0,30-0,60	0,10-0,30	0,1	0,35-0,60	0,1	0,15	0,05
6012	0,60-1,40	0,5	0,4-1,0	0,60-1,20	0,1	0,3	0,3
6026	0,60-1,40	0,7	0,20-1,0	0,60-1,20	0,20-0,50	0,3	0,3
6061	0,40-0,80	0,7	0,15	0,80-1,20	0,15-0,40	0,25	0,04-0,35
6262	0,40-0,80	0,7	0,15	0,80-1,20	0,15-0,40	0,25	0,04-0,14
6063	0,20-0,60	0,35	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1
6763	0,20-0,60	0,08	0,03	0,45-0,90	0,04-0,16	0,03	-
6082	0,70-1,30	0,5	0,4-1,0	0,60-1,20	0,1	0,2	0,25