

Denominazione	Si	Fe	Mn	Mg	Cu	Zn	Cr
8011A	0,4-0,8	0,5-1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8006	0,4	1,2-2,0	0,3-1,0	0,1	0,3	0,1	-
8079	0,05-0,3	0,7-1,3	-	-	0,05	0,1	-